

PARKETTLEBER 8879

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Вид клея: высококачественный, не содержащий растворителей клей на основе дисперсии искусственной смолы по DIN 281.

Область применения:

Для приклеивания мозаичного и мелкого паркета, паркета из клепки, а также готового (двухслойного) паркета на подготовленные к укладке, обладающие впитывающей способностью основания, как, например, цементную стяжку, ангидридную стяжку (жидкий ангидрид) и ДСП.

Специальные свойства:

- не содержит растворителей;
- хорошо наносится кистью;
- быстро схватывается;
- можно использовать при обогреваемых полах

Спецификация продукта:

Консистенция:	пастообразный
Инструмент нанесения:	зубчатый шпатель
величиной зуба	В 2 или В 3
Расход:	700 - 1100 г/кв м
Время укладки:	ок. 5 - 15 мин. в зависимости от наносимого количества, основания и климата
помещении.	
Температура использования:	температура в помещении в момент нанесения клея не ниже + 15 град.С, влажность воздуха между 50 и 70 %.
Начало шлифования:	шлифовать и уплотнять только после достижения начальной влажности древесины
Морозостойкость	защищать от мороза! После замерзания клей теряет свои свойства.
Разбавление:	клей поставляется готовым к применению. Не разбавлять!!!
Очиститель:	до отверждения водой
Расфасовка:	14, 35 кг
Хранение:	в герметичной таре, в сухом и прохладном месте, не дольше 12 месяцев

Принять во внимание:

Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания и климат в помещении. Влажность должна быть не выше 2,3СМ%, а при ангидрите (жидкий монолитный пол) не выше 0,3%. Помещение должно быть подготовлено к укладке паркета, то есть новое здание должно быть достаточно сухим. Двери и окна должны быть установлены, а малярные работы закончены. При холодной, соответственно, влажно-холодной погоде, даже летом, здание необходимо отапливать, одновременно помещение необходимо проветривать.

Основание:

Основание должно быть готово к укладке, то есть быть сухим, ровным, без трещин, прочным на сжатие и изгиб, а также без пыли. Оно не должно быть засыпано песком. Основания, где возможна восходящая влажность, требуют надежной изоляции. Отсутствующая изоляция не может быть заменена окраской или шпаклевкой.

Нельзя укладывать паркет на засыпанные песком монолитные основания. Монолитные полы не должны быть с изъянами.

Приклеивание:

Клей перед использованием хорошо перемешать, только после этого с помощью зубчатого шпателя равномерно нанести его на предварительно очищенное, готовое к укладке основание.

Время укладки клея, то есть время, в течение которого гарантируется надежное пропитывание паркета, составляет 5 - 15 минут. В течение этого времени после нанесения клея необходимо плитки мозаичного паркета или паркетины уложить на основание и тщательно прижать или прибить. Между стеной и паркетным полом необходимо оставить компенсационные зазоры шириной 1 - 2 см.