

**ADHESIVE TECHNOLOGIES****UNIBORD 704****ОПИСАНИЕ**

Гранулированный клей-расплав без наполнителей на основе этиленвинилацетата [ЭВА], характеризуется бесцветным клеевым швом, хорошей смачиваемостью, адгезией и нанесением. Клей имеет короткое время открытой выдержки, высокую стойкостью к воде и температуре.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Используется для окутывания декоративными бумагами профилей, изготовленных из дерева или древоподобных материалов.

Подходит особенно для легких бумаг и на очень сложные поверхности.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Форма	гранулы
Цвет	натуральный
Вязкость по Брукфильду [при +204 °С]	3.200 - 5.400 mPa.s
Температура размягчения [Кольцо и Шар]	79 - 86 °С

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Температура в плавительной ванне	140 - 150 °С
Температура на клеенаносящем ролике	160 - 180 °С
Влажность склеиваемого материала	8 - 10 %
Идеальная рабочая скорость	20 - 40 м/мин

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ КЛЕЯ**

Рекомендуется частый контроль за температурой на клеенаносящем ролике и плавительной ванне. Температура нанесения клея ниже рекомендуемой уменьшает открытое время выдержки, что провоцирует дефекты склейки; температура выше рекомендуемой ведет к разрушению клея в плавительной ванне, это видно по изменению цвета, вязкости и адгезии клея. При склеивании холодных/влажных поверхностей деталей проявляются дефекты склеивания из-за уменьшения открытого времени выдержки.

В случае перерыва процесса работы, рекомендуется сократить температуру в бачке на 30 – 40 °С, чтобы избежать ухудшения производительности клея.

Всегда делайте предварительный тест.

**ФАСОВКА**

Бумажный мешок ёмкостью 25 кг.

**ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения 12 месяцев при температуре +20 °С в оригинальной закрытой упаковке.

Приведенные выше данные являются результатом нашего опыта, и они должны рассматриваться в качестве предложений, в связи с разнообразием рабочих условий.

- ЭТУ ТЕХНИЧЕСКУЮ КАРТУ НЕ НАДО РАССМАТРИВАТЬ КАК СПЕЦИФИКАЦИЮ ПРОДУКТА -

**UNICOL S.R.L. 31043 Fontanelle (TV) Tel. +390422809009 Fax +390422809044**

**[www.unicol.it](http://www.unicol.it) e-mail: [info@unicol.it](mailto:info@unicol.it)**