

DEFENS SEAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	прозрачный
Тип отверждения	самоотверждающийся (влага из воздуха)
Удельный вес	1,40 ± 0,02 г/мл
Открытое время при 23 ° С и влажности 50% R.H	15 - 20 мин
Время схватывания при 23 ° С и влажности 50% R.H	3 мм / 24 ч
Твердость по Шору	45 ± 5
Прочность на растяжение	3 Н/мм ²
Удлинение при разрыве (DIN 53504)	≥ 200 %
Упругое восстановление (DIN 52455)	≥ 90 %
Температура нанесения	+5 / +40 °С
Термическое сопротивление	-40 / +90 °С



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

DefensSeal - однокомпонентный полимерный клей/герметик, который быстро застывает при воздействии влаги в воздухе. Создает прочный и очень гибкий клеевой шов. Он является экологически чистым благодаря отсутствию содержания изоцианата и растворителя. Его можно покрасить после отверждения. Благодаря своим свойствам, не изменяется в объеме, не дает усадки. Обладает свойствами подавления вибрации и шума. Характеризуется отличной устойчивостью к погодным условиям – очень хорошая стойкость цвета и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Уплотнение, приклеивание и цементация плит из натурального камня (мрамор, гранит и др.). Подходит для таких поверхностей, как: мрамор, фарфор, дерево, алюминий (в том числе лакированный), сталь, железо, цементные плиты, бетон, гипсовые штукатурки, полиуретановые плиты, пенополистирол, стекло.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Перед использованием поверхности должны быть тщательно очищены, высушены и не содержать пыли и жира. Для некоторых материалов и циклов нанесения может потребоваться грунтовка (рекомендуется сначала проконсультироваться с техническим отделом Unicol, чтобы определить тип грунтовки). Поверхность DefensSeal может быть окрашена, однако, из-за большого разнообразия доступных лаков и красок, мы советуем вам провести предварительные испытания. Остатки клея, которые еще не затвердели, можно удалить бензином или очистителем Defens, отвержденный продукт удаляется только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом и прохладном месте в течение 12 месяцев (в оригинальной закрытой упаковке при температуре 5-25 градусов по Цельсию). Температура хранения не должна превышать 25 градусов Цельсия в течение длительного времени. Хранить вдали от источников тепла.

УПАКОВКА:

Картридж 290 мл, Колбаса 600 мл.

Приведенный выше технический паспорт продукта был разработан на основе нашего опыта и должен рассматриваться, как рекомендация при определенных производственных условиях. Помимо предоставленной информации, работы должны выполняться с соблюдением норм и правил охраны труда. Производитель гарантирует качество продукта, но не может влиять на способ и условия хранения и использования продукта. Рекомендуется произвести пробный тест в каждом индивидуальном случае использования.